

## රඹර් බැලුන් සහ රඹර් බැන්ඩ්ස් නිෂ්පාදනය

### අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය

- 1) 60% සාන්ද්‍ර රඹර් කිරි
- 2) ස්ථායිකාරක - වල්කස්ටැඩ් එල්.ඩබ්.පොටෂියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්
- 3) සල්ෆර්
- 4) ඇක්සල රේටර්
- 5) සින්ක් ඔක්සයිඩ්
- 6) වර්ණක
- 7) කැටි කාරක
- 8) අපකිරණ කාරක
- 9) තෙලෝද
  - a) පොල්තෙල්
  - b) ඔලෙයික් ඇසිඩ්
  - c) ඇමෝනියා දියර

පුර්ව වල්කනයින් කල රඹර් කිරි උපයෝගී කර ගනිමින් ගිල්වීමේ ක්‍රමය අනුව රඹර් බැලුන් නිපදවීම සඳහා යෝග්‍ය සූත්‍රයක් පහත දැක්වේ.

	<u>තෙත් බර</u>	<u>වියලි රඹර් බර අනුව</u>
60% ඇමෝනියා යෙදූ රඹර් කිරි	167	100
20% වල්කස්ටැඩ් එල්.ඩබ්	2.5	0.5
20% පොටෂියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්	2.5	0.5
50% සල්ෆර්	2.0	1.0
50% සින්ක් ඔක්සයිඩ්	2.0	1.0
50% ඉසෙඩ් ඩී.සී	2.0	1.0
50% ඔයිල් ඉමල්ෂන්	10.0	5.0

ෆෝමික් අම්ලය 60% රබර් කිරි ගැලුම් 16 කින් රා.111ක බරකින් යුත් බැලූන් ප්‍රමාණයක් තැනිය හැක. 60% රබර් කිරි ගැලුම් 16කින් රා.106 ක බරකින් යුත් රබර් බැන්ඩ්ස් ප්‍රමාණයක් තැනිය හැක.

### නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

